



SUPERSHIELD ELASTAKOTE

Voce di Capitolato

Fornitura e posa di una membrana liquida a base poliuretano-alifatica in soluzione acquosa, monocomponente, applicabile a freddo. tipo SUPERSHIELD ELASTAKOTE.

Il prodotto deve essere in grado di garantire alta elasticità, copertura di fessurazioni fino a 1,5 mm senza interventi di ripristino ante posa, possibilità di essere colorato con tintometro.

L'applicazione del prodotto potrà essere effettuata solo dopo un'adeguata preparazione del supporto (da computare a parte) che si deve presentare solido, pulito, asciutto ed esente da aree con presenza di olii, grassi o pretrattamenti.

Il prodotto può essere applicato a pennello o a rullo in due mani.

Si consiglia di leggere le informazioni contenute nelle documentazioni tecniche del prodotto ai fini di un'esecuzione a regola d'arte.

CARATTERISTICHE PRESTAZIONALI SUPERSHIELD ELASTAKOTE

Permeabilità alla CO ₂	: 221 m
Prova di aderenza per trazione diretta (EN 1542)	: 1,9
Permeabilità al vapore acqueo (EN ISO 7783-1)	: Classe I Sd 0,89 m
Assorbimento capillare (EN 1062-3)	: $\leq 0,013 \text{ kg} \cdot \text{m}^{-2} \cdot \text{h}^{-0,5}$
Allungamento (ASTM D412)	: >350%
Resistenza alla trazione (ASTM D412)	: >2,5 N/mm ²
Forza di adesione (ASTM D4541)	: >6,0 Mpa